



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة سوفتس داخلي
JA-25020

الوصف:

رشة نهائية مصنعة من المستحلبات الأكريليكية، ذات تشكيلات متنوعة الحبيبات القابلة للكسح، تمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- لها شكل منتظم ومظهر متجانس.
- يمكن تشكيلها بنماذج متعددة ذات مظهر جميل.
- قوة التصاق جيدة.
- مقاومة عالية للحك والتنظيف بالغسيل.

الخصائص الفيزيائية:

	مطفي، رشة بشكل حبيبات.	المظهر:
	تنتج باللون الأبيض وبحسب مجموعة الألوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.	• اللون:
ASTM D1475	١,١٨	• الثقل النوعي:
ASTM D562	mPas 100 × (٩,٥ - ٨,٥)	• اللزوجة:
ASTM D2697	٪ ٥٥	• الحجم الصلب:
	(١ - ٢ - ٣) م ^٢ / كجم	• معدل الانتشار النظري*:

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد- عند الشراء- من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- جب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة التميمت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو "جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP" قبل البدء في دهان الأساس.
- (استشر قسم الدعم الفني)

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من "الماء العذب" للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق السطوح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

أدوات التطبيق:

- مسدس الرش: حجم الفوهة المقترح المتوسطة ٦ مم ضغط الهواء: ١٠٠-٨٠ psi
- الرول البلاستيكي: الأملس (للكسح عند الرغبة).
- الرول: الرول العادي.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة سوفتكس داخلي
JA-25020

المخفف:
الماء العذب.

نسبة التخفيف:
(٥ - ٧)٪ بالحجم في التطبيقات باستخدام مسدس الرش.
(٣ - ٥)٪ بالحجم في التطبيقات باستخدام الرول.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الإستخدام.

نظام الطلاء:
• طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة جرين برايم" وتركه حتى يجف تماماً.
• طلاء طبقة واحدة من الرش "الجزيرة سوفتكس داخلي" باستخدام مسدس الرش او الرول.

زمن الجفاف:
• الجفاف السطحي ساعتان (يعتمد على السماكة).
• الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية الحد الأدنى ٢٤ ساعة (عند الرغبة).
• الزمن اللازم للكسح (عند الرغبة) (٢٠ - ٣٠) دقيقة.
• الجفاف التام ٧ أيام.
• النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:
الماء العذب.

التعبئة:
برميل ٢٥ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:
فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:
• يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
• يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
• يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
• ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام التهوية الاصطناعية.
• يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

من أجل سلامة البيئة: يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة: النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفقاً للوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:
وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.