



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة سوفتس
JA-25003

الوصف:

رشة نهائية ناعمة مصنعة من المستحلبات الأكريليكية، ذات تشكيلات متنوعة الحبيبات القابلة للكسح، تمتاز بجمال الشكل وجاذبية المظهر.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

الخصائص:

- يمكن تشكيلها بنماذج متعددة ذات مظهر جميل.
- مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية.
- متانة عالية وقوة التصاق ممتازة.
- مقاومة ممتازة للماء.
- مقاومة فائقة للحك.

الشهادات:

- مطابق للمواصفات القياسية السعودية رقم : ٢٠١٧/٢٦٢٦.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	مطفي، رشة بشكل حبيبات.
اللون	اللون الابيض وبحسب مجموعة الالوان المعتمدة في كتالوج ألوان دهانات الجزيرة.
الثقل النوعي	١.٨٥
اللزوجة	mPas ١٠٠× (٧,٥ - ٦,٥)
الحجم الصلب	٪ ٦٠
معدل الانتشار النظري*	(٣-٢) م ^٢ / كجم.
المواد العضوية المتطايرة	٥٧,٨٥ جرام / لتر.
ASTM D1475	
.ASTM D562	
.ASTM D2697	

الاختبارات:

MPI	مطابق للمعيار رقم ٤٢ .
-----	------------------------

* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح , والظروف المحيطة, وطريقة التطبيق , وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج , ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجوية السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح الدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالٍ من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مالئة مناسبة مثل "الجزيرة ألتيمت" أو "الجزيرة يونيك فيلر" أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق:

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة سوفتكس
JA-25003

أدوات التطبيق:

مسدس الرش الهوائي: حجم الفوهة المقترح : المتوسطة ٦ مم / ضغط الهواء: ٨٠-١٠٠ psi
الرول: النوع العادي / الرول البلاستيكي الأملس: (للكسح عند الرغبة).
الفرشاة: النوع العادي

المخفف المقترح:

الماء العذب.

نسبة التخفيف:

(٥ - ٧)٪ بالحجم في التطبيقات باستخدام مسدس الرش.
(٣ - ٥)٪ بالحجم في التطبيقات باستخدام الرول.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التنفيذ عند الإستخدام.

نظام الطلاء:

• طلاء طبقة واحدة من الأساس "الجزيرة رويال برايم" حسب لون "الجزيرة سوفتكس" وتركه حتى يجف تماماً.
• طلاء طبقة واحدة من الرش "الجزيرة سوفتكس" باستخدام مسدس الرش او الرول .

زمن الجفاف:

الجفاف السطحي
الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية
الزمن اللازم للكسح (عند الرغبة)
الجفاف التام
النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م،
ساعتان (يعتمد على السماكة).
الحد الأدنى ٢٤ ساعة (عند الرغبة).
(٢٠ - ٣٠) دقيقة.
٧ أيام.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة:

برميل ٢٥ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثنائه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

ملاحظة :

النفائيات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانون مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.