



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة بيست آرت رف
JA-25013

الوصف:

دهان مائي ديكوري خشن، يمكن تشكيله على السطح بديكورات ورسومات ونماذج عديدة وواسعة بحيث يمنح السطح مظهراً جميلاً وجذاباً.

الاستخدام:

يستخدم للتطبيقات الخارجية والداخلية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري في القصور والمكاتب والمعارض والفنادق والمطاعم ... إلخ.

الخصائص:

- قابلية التشكيل بسماكات عالية وبأشكال مختلفة ونماذج جذابة.
- مقاومة عالية لمختلف الظروف الجوية.
- مقاومة ممتازة للتسليط.
- سهولة الاستخدام لتنفيذ التشكيلات الديكورية.

الخصائص الفيزيائية:

المظهر	مطفي خشن.
اللون	اللون الأبيض.
الثقل النوعي	١,٦٥
للزوجية	كثيف القوام
الحجم الصلب	٤٣ ٪
معدل الانتشار النظري*	يعتمد على الشكل المطلوب وسماكة الطبقة وطبيعة السطح وشروط التنفيذ.

*معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد على طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد عند الشراء من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

تجهيز السطح:

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالياً من الثقوب والحفر والنتوءات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات والحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل " الجزيرة ألتميت " أو " الجزيرة يونيك فيلر " أو «جاز إيبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

إرشادات التطبيق :

- يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥°م، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨ ٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠ ٪.
- يجب أن لا تتجاوز قلووية السطح (pH=٩).
- يجب قلب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
- يمكن إضافة كمية كافية من " الماء العذب " للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
- عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
- عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.
- ينبغي توفير التهوية الكافية خلال تطبيق الدهان.

أدوات التطبيق :

- المسطرين : نوع خاص .
- البروة البلاستيكية : نوع خاص.
- أي أداة أخرى للحصول على التشكيل المطلوب.

المخفف المقترح :

الماء العذب.



مواصفات المنتج الفنية
الجزيرة بيست آرت رف
JA-25013

نسبة التخفيف:

جاهز للاستخدام.
(٣ - ٥) % بالحجم في التطبيقات باستخدام البروة.
وتعتمد على الظروف الجوية وظروف التطبيق عند الإستخدام.

نظام الطلاء:

- الاساس:
- للتطبيقات الداخلية: طلاء طبقة واحدة من الجزيرة جرين برايم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة وتركه حتى يجف تماماً.
- للتطبيقات الخارجية: طلاء طبقة واحدة من الجزيرة رويال برايم" أو أي أساس مناسب من أساسات دهانات الجزيرة وتركه حتى يجف تماماً.
- الطبقات النهائية:
- طلاء طبقة أو أكثر من "الجزيرة بيست آرت رف" والتشكيل باستخدام سكين المعجون أو الرول الديكوري حسب المظهر المطلوب، وتركه حتى يجف تماماً.

زمن الجفاف :

يعتمد على المناخ المحيط وطبيعة السطح.
الجفاف السطحي
الجفاف الصلب
الزمن الفاصل لطلاء الطبقة التالية:
الجفاف التام

٤ ساعات.
٢٤ ساعة.
الحد الأدنى ٤٨ ساعة.
٧ أيام.

النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

تنظيف الأدوات:

الماء العذب.

التعبئة :

برميل ٢٥ كجم.

التخزين وفترة الصلاحية:

فترة الصلاحية: ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.
التخزين: ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

إرشادات السلامة:

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش..
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.
- ملاحظة : النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

تنويه:

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك.
لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.