



مواصفات المنتج الفنية  
جاز ستون  
JA-25032

**الوصف:**

طلاء مائي نهائي عالي الجودة بمظهر الرشّة، يعتمد في تصنيعه على الأكرليك النقي، يعطي مظهراً جمالياً طبيعياً وقوة الحجر.

**الاستخدام:**

يستخدم للتطبيقات الخارجية على الأسطح الخرسانية والإسمنتية والطوب الفخاري لمباني المؤسسات التعليمية والسكنية والتجارية والصناعية.

**الخصائص:**

- مقاومة عالية للرطوبة و الحرارة والعوامل الجوية.
- قوة التصاق ممتازة.
- مقاومة عالية للخدش والحك.
- متانة عالية مناسبة للظروف القاسية في الشرق الأوسط.
- سهولة التطبيق.

**الخصائص الفيزيائية:**

المظهر	مطفي، رشّة خشنة.
اللون	حسب الألوان المتوفرة في كتالوج «جازستون».
الثقل النوعي	١,٨٥
اللزوجة	لزوجة عالية.
الحجم الصلب	٧٠٪
معدل الانتشار النظري*	(٣,٤-٠) م <sup>٢</sup> / كجم للطبقتين عند سماكة (١٧٠٠ - ٢٣٠٠) ميكرون.

\* معدل الانتشار العملي للمنتج المطبق يعتمد علي طبيعة السطح، والظروف المحيطة، وطريقة التطبيق، وسماكة الطبقة الجافة الفعلية للمنتج، ومعدل الهدر (لتجنب الهدر يجب التأكد-عند الشراء-من كمية الدهان المناسبة للأسطح المراد طلاؤها).

**تجهيز السطح:**

- جميع الأسطح الخرسانية الجديدة تحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن ٢٨ يوماً للجفاف التام قبل تطبيق الأساس.
- يجب إزالة الدهان القديم إزالة تامة من الأسطح المدهونة سابقاً.
- يجب أن يكون السطح صلباً وخالٍ من الثقوب والحفر والتفتتات وأي مناطق هشة.
- يجب التأكد من أن السطح نظيف وجاف وخالي من الزوائد والأتربة والغبار والشحوم والزيوت والأملاح والعفن.
- معالجة التشققات و الحفر الصغيرة بمادة مألثة مناسبة مثل «الجزيرة ألتيمت» أو «الجزيرة يونيك فيلر» أو «جاز ايبوكسي كراك فيلر ESP» قبل البدء في دهان الأساس.
- «استشر قسم الدعم الفني»

**إرشادات التطبيق:**

١. يجب أن لا تقل درجة الحرارة أثناء التطبيق عن ٥م°، وأن لا تزيد رطوبة السطح عن ٨٪، والرطوبة النسبية المحيطة عن ٧٠٪.
٢. يجب أن لا تتجاوز قلوية السطح (pH=٩).
٣. يجب تقليب الدهان جيداً قبل الاستخدام.
٤. يمكن إضافة كمية كافية من «الماء العذب» للحصول على اللزوجة المناسبة للتطبيق.
٥. عدم الطلاء فوق الأسطح الرطبة إلا بعد جفافها جفافاً تاماً.
٦. عدم طلاء الطبقة التالية ما لم تجف الطبقة السابقة تماماً، مع مراعاة الحد الأدنى للزمن الفاصل بين طلاء الطبقتين.

**أدوات التطبيق:**

مسدس رش خاص. (Tile Spray Gun) - فتحة الفوهة المتوسطة T٦٥  
ضغط الهواء: ٨٠-١٠٠ psi

**المخفف المقترح:**

الماء العذب.

**نسبة التخفيف:**

جاهزة للاستخدام وعند الضرورة تخفف (٢ - ٥) ٪ بالحجم.  
وتعتمد على الظروف الجوية المحيطة عند التنفيذ.



مواصفات المنتج الفنية  
جاز ستون  
JA-25032

**نظام الطلاء:**

- طلاء طبقة واحدة من الأساس " الجزيرة رويال برايم " حسب لون " جاز ستون " وتركه حتى يجف.
- طلاء طبقتين من " جاز ستون " باستخدام مسدس الرش الخاص، ويفضل ترك الدهان مدة ٧٢ ساعة للجفاف.
- طلاء طبقة من " جاز ستون كلير ".

**زمن الجفاف:**

- الجفاف السطحي ساعتان.
  - الجفاف الصلب ٧٢ ساعة.
  - الجفاف التام ٧ أيام .
- النتائج السابقة بموجب ASTM D5895 عند درجة حرارة ٢٥°م.

**تنظيف الأدوات:**

الماء العذب.

**التعبئة:**

برميل ٢٥ كجم.

**التخزين وفترة الصلاحية:**

فترة الصلاحية : ١٢ شهراً عند درجة حرارة ٢٥°م.  
التخزين : ضمن عبوة محكمة الإغلاق وفي مكان جاف ومعتدل وجيد التهوية وفق اللوائح المحلية.

**إرشادات السلامة:**

- يرجى قراءة واتباع تعليمات الصحة والسلامة الموجودة على العبوة، وكذلك الإرشادات التحذيرية الموجودة في MSDS لهذا المنتج.
- يجب التعامل بحذر مع المنتج قبل التطبيق وفي أثناءه.
- يجب تجنب ملامسة الدهان للعين والجلد أو استنشاق رذاذه وأبخرته في أثناء التطبيق.
- ينصح باستخدام المنتج في أماكن جيدة التهوية أو استخدام تهوية اصطناعية عند التطبيق باستخدام الرش.
- يجب حفظ المنتج بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- من أجل سلامة البيئة : يرجى تسليم بقايا الدهان والعبوات الفائضة لأي جهة محلية معتمدة لغرض الاستخدام أو إعادة التدوير.

**ملاحظة :**

النفايات والعبوات الفارغة يتم التخلص منها وفق اللوائح المحلية المحددة في قانوني مراقبة التلوث وحماية البيئة.

**تنويه:**

وفق علمنا، البيانات الفنية الواردة هنا صحيحة ودقيقة من تاريخ النشر ، وهي قابلة للتغيير دون إشعار مسبق. يجب على المستخدم الاتصال بشركة دهانات الجزيرة للتحقق من أي تعديلات قبل تحديد أو طلب المنتج. المعلومات المقدمة من خلال هذه المستندات لا تعتبر شاملة وأي شخص يستخدم أي منتج مغاير للتوصيات الموجودة بهذه المستندات أو من دون موافقة قسم الدعم الفني لدى دهانات الجزيرة فإن هذا الشخص يتحمل المسؤولية المترتبة على ذلك. لا توجد لدينا القدرة على التحكم بجودة وظروف السطح و مجموعة من العوامل التي تؤثر على استخدام أو تطبيق المنتج، لذا لم يقدم أي ضمان خطي أو ضمني من خلال هذه المستندات. نحن نضمن منتجاتنا بما يتماشى مع جودة الجزيرة، ولا نتحمل أي مسؤولية عن الأداء والتغطية أو الإصابات الناجمة عن استخدامها. المسؤولية ، إن وجدت، تقتصر على استبدال المنتجات.